Испытательная лаборатория "СибТест"
ООО «Новосибирский Центр Сертификации и Маркетинга»
630052 г. Новосибирск, ул. Троллейная, 87, корпус 3, помещение 4а

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ «СибТест»

_____ А.А. Третьяков

« 27 » декабря 2021 г.

М. П.

Свидетельство об аккредитации
№ РСК RU.ИЛ.0009
от « 18 » марта 2020 г.
Действителен до
« 17 » марта 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ РСК464-21 от 27 декабря 2021 г.

Основание для проведения испытаний **Направление на проведение испытаний**

Наименование продукции **Блоки оконные и балконные дверные из поливинилхлоридных профилей марки «Декенинк»**

Производитель продукции **ООО «Ворсменская производственная компания», Нижегородская область, Павловский р-он, г. Ворсма**

(наименование, адрес, страна)

Дата получения образцов **Акт отбора образцов от 01.07.2021 г.**

(дата отбора образцов, номер акта отбора образцов)

Сведения об испытываемых образцах

Оконные блоки ОП ОСП 15х13, изготовлены из жесткого поливинилхлоридного профиля системы «Декенинк ФАВОРИТ СПЭЙС». Светопрозрачная часть – стеклопакеты с алюминиевыми рамками СПД 4М1-15Ar-4М1-15Ar-4М1, СПД 4El-15Ar-4М1-15Ar-4М1, СПД 4El-15-4М1-15-И4, СПД 4El-15Ar-4М1-15Ar-И4, СПД 4.4.2S-12-4М1-14-4М1, стеклопакеты с ПВХ рамкой СПД 4М1-15Chromatech-4М1-15Chromatech-4М1, СПД 4М1-15Chromatech-Ar-4М1-15Chromatech-Ar-4М1, СПД 4El-15Chromatech-4М1-15Chromatech-4М1, СПД 4El-15Chromatech-Ar-4М1-15Chromatech-Ar-4М1, СПД 4El-15Chromatech-4М1-15Chromatech-И4, СПД 4El-15Chromatech-Ar-4М1-15Chromatech-Ar-И4. Отношение площади остекления к общей площади оконного блока Fсв/Fо=0,65 коробка и створка: толщина – 76 мм, число камер – 6.

Оконные блоки ОП ОСП 15х13, изготовлены из жесткого поливинилхлоридного профиля системы «Декенинк Баутек Урбан». Светопрозрачная часть – стеклопакеты с алюминиевыми рамками СПД 6М1-14-4М1-12-4М1, СПД 3.3.1-14-4М1-12-4М1, СПД 4М1-14-4М1-14-4М1, СПД 4М1-14Ar-4М1-14Ar-4М1, СПД 4М1-14-4М1-14-И4, СПД 4El-14-4М1-14-4М1, СПД 4El-14Ar-4М1-14Ar-4М1, СПД 4El-14-4М1-14-И4, СПД 4El-14Ar-4М1-14Ar-И4, стеклопакеты с ПВХ рамкой СПД 4М1-14Chromatech-4М1-14Chromatech-4М1, СПД 4М1-14Chromatech-Ar-4М1-14Chromatech-Ar-4М1, СПД 4М1-14Chromatech-4М1-14Chromatech-И4, СПД 4М1-14Chromatech-Ar-4М1-14Chromatech-Ar-И4, СПД 4El-14Chromatech-4М1-14Chromatech-4М1, СПД 4El-14Chromatech-Ar-4М1-14Chromatech-Ar-4М1, СПД 4El-14Chromatech-4М1-14Chromatech-И4, СПД 4El-14Chromatech-Ar-4М1-14Chromatech-Ar-И4. Отношение площади остекления к общей площади оконного блока Fсв/Fо=0,65 коробка и створка: толщина – 71 мм, число камер – 5.

Оконные блоки ОП ОСП 15х13, изготовлены из жесткого поливинилхлоридного профиля системы «Декенинк Эфорте». Светопрозрачная часть – стеклопакеты с алюминиевыми рамками СПД 4М1-18-4М1-20-4М1, СПД 4М1-18Ar-4М1-20Ar-4М1, СПД 4М1-18-4М1-20-И4, СПД 4М1-18Ar-4М1-20Ar-И4, СПД 4El-18-4М1-20-4М1, СПД 4El-18Ar-4М1-20Ar-4М1, СПД 4El-18-4М1-20-И4, СПД 4El-18Ar-4М1-20Ar-И4, стеклопакеты с ПВХ рамкой СПД 4М1-18Chromatech-4М1-20Chromatech-4М1, СПД 4М1-18Chromatech-Ar-4М1-20Chromatech-Ar-4М1, СПД 4М1-18Chromatech-4М1-20Chromatech-И4, СПД 4М1-18Chromatech-Ar-4М1-20Chromatech-Ar-И4, СПД 4El-18Chromatech-4М1-20Chromatech-4М1, СПД 4El-18Chromatech-Ar-4М1-20Chromatech-Ar-4М1, СПД 4El-18Chromatech-4М1-20Chromatech-И4, СПД 4El-18Chromatech-Ar-4М1-20Chromatech-Ar-И4, СПД 4М1-18Chromatech-Ar-И4-20Chromatech-Ar-И4. Отношение площади остекления к общей площади оконного блока Fсв/Fо=0,65 коробка и створка: толщина – 84 мм, число камер – 6.

Оконные блоки ОП ОСП 15х13, изготовлены из жесткого поливинилхлоридного профиля системы «Декенинк Elegant». Светопрозрачная часть – стеклопакеты с алюминиевыми рамками СПД 4М1-20-4М1-20-4М1, СПД 4М1-20Ar-4М1-20Ar-4М1, СПД 4М1-20-4М1-20-И4, СПД 4М1-20Ar-4М1-20Ar-И4, СПД 4El-20-4М1-20-4М1, СПД 4El-20Ar-4М1-20Ar-4М1, СПД 4El-20-4М1-20-И4, СПД 4El-20Ar-4М1-20Ar-И4, стеклопакеты с ПВХ рамкой СПД 4М1-20Chromatech-4М1-20Chromatech-4М1, СПД 4М1-20Chromatech-Ar-4М1-20Chromatech-Ar-4М1, СПД 4М1-20Chromatech-4М1-20Chromatech-И4, СПД 4М1-20Chromatech-Ar-4М1-20Chromatech-Ar-И4, СПД 4El-20Chromatech-4М1-20Chromatech-4М1, СПД 4El-20Chromatech-Ar-4М1-20Chromatech-Ar-4М1, СПД 4El-20Chromatech-4М1-20Chromatech-И4, СПД 4El-20Chromatech-Ar-4М1-

hromatech-Ar-И4, СПД 4М1-20Chromatech-Ar-И4-20Chromatech-Ar-И4. Отношение площади остекления к общей площади оконного блока Fсв/Fо=0,65 коробка: толщина – 76 мм, число камер – 6, створка: толщина – 80 мм, число камер – 6.

(количество, характеристика, маркировка изготовителя)

Регистрационные данные ИЦ **№ РСК464 от 19.07.2021 г. РСК464-1/61**

(номер регистрации и маркировка ИЦ)

Методика испытаний **ГОСТ 26602.3-2016, ГОСТ 26602.4-2012, ГОСТ 26602.1-99.**

(шифры НД, наименование методик)

Дата испытаний образцов **19.07.2021 - 27.12.2021 г.**

Результаты испытаний приведены в прилагаемых приложениях **– 1 Результаты испытаний (на 9 листах)**

Результаты испытаний относятся к объектам прошедшим испытаниям

Приложение 1 к протоколу испытаний № РСК464-21 от «27» дека

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Сведения об образцах				Дата Испы-тания	Измеряемый показатель, ед. изм.	Требования к ИП		Обозначение НД на метод испытания	Результаты испытаний	Примеча-ние
№ реги-страции ИЦ	Дата Реги-страции	Маркировка заказчика	Маркировка ИЦ			Обозначение НД на Продукцию	Нормативное значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РСК464	19.07. 2021	ОП 15х13 «Декенинк ФАВОРИТ СПЭЙС» 4М1-15Ar-4М1-15Ar-4М1	РСК464-1	19.07. 2021- 27.12. 2021	Изоляция воздушного шума транспортного потока, дБА Класс звукоизоляции	ГОСТ 30674-99	Не менее 26 Не ниже Д	ГОСТ 26602.3-2016	34 Класс Б	
		4El-15Ar-4М1-15Ar-4М1	РСК464-2						34 Класс Б	
		4El-15-4М1-15-И4	РСК464-3						34 Класс Б	
		4El-15Ar-4М1-15Ar-И4	РСК464-4						34 Класс Б	
		4.4.2S-12-4М1-14-4М1	РСК464-5						40 Класс А	
		СПД 4М1-15Chromatech-4М1-15Chromatech-4М1	РСК464-6						34 Класс Б	
		4М1-15Chromatech-Ar-4М1-15Chromatech-Ar-4М1	РСК464-7						34 Класс Б	
		4El-15Chromatech-4М1-15Chromatech-4М1	РСК464-8						34 Класс Б	
		4El-15Chromatech-Ar-4М1-15Chromatech-Ar-4М1	РСК464-9						34 Класс Б	
		4El-15Chromatech-4М1-15Chromatech-И4	РСК464-10						34 Класс Б	
		4El-15Chromatech-Ar-4М1-15Chromatech-Ar-И4	РСК464-11						34 Класс Б	
РСК464	19.07. 2021	ОП 15х13 «Декенинк Баутек Урбан» 6М1-14-4М1-12-4М1	РСК464-12		Изоляция воздушного шума транспортного потока, дБА Класс звукоизоляции	ГОСТ 30674-99	Не менее 26 Не ниже Д	ГОСТ 26602.3-2016	35 Класс Б	
		3.3.1-14-4М1-12-4М1	РСК464-13						37 Класс А	
		4М1-14-4М1-14-4М1	РСК464-14						33 Класс В	
		4М1-14Ar-4М1-14Ar-4М1	РСК464-15						33 Класс В	
		4М1-14-4М1-14-И4	РСК464-16						33 Класс В	
		4El-14-4М1-14-4М1	РСК464-17						33 Класс В	
		4El-14Ar-4М1-14Ar-4М1	РСК464-18						33 Класс В	
		4El-14-4М1-14-И4	РСК464-19						33 Класс В	
		4El-14Ar-4М1-14Ar-И4	РСК464-20						33 Класс В	

Руководитель подразделения _____ С.С. Приманчук

Испытатель _____ А. А. Бабич

Приложение 1 к протоколу испытаний № РСК464-21 от «27» декабря 20

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Сведения об образцах				Дата Испытания	Измеряемый показатель, ед. изм.	Требования к ИП		Обозначение НД на метод испытания	Результаты испытаний	Примечание
№ регистрации ИЦ	Дата Регистрации	Маркировка заказчика	Маркировка ИЦ			Обозначение НД на Продукцию	Нормативное значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РСК464	19.07. 2021	ОП 15х13 «Декенинк Баутек Урбан» 4М1-14Chromatech-4М1-14Chromatech-4М1	РСК464-21	19.07. 2021- 27.12. 2021	Изоляция воздушного шума транспортного потока, дБА Класс звукоизоляции	ГОСТ 30674-99	Не менее 26 Не ниже Д	ГОСТ 26602.3-2016	33 Класс В	
		4М1-14Chromatech-Ar-4М1-14Chromatech-Ar-4М1	РСК464-22						33 Класс В	
		4М1-14Chromatech-4М1-14Chromatech-И4	РСК464-23						33 Класс В	
		4М1-14Chromatech-Ar-4М1-14Chromatech-Ar-И4	РС465-24						33 Класс В	
		4El-14Chromatech-4М1-14Chromatech-4М1	РСК464-25						33 Класс В	
		4El-14Chromatech-Ar-4М1-14Chromatech-Ar-4М1	РСК464-26						33 Класс В	
		4El-14Chromatech-4М1-14Chromatech-И4	РСК464-27						33 Класс В	
		4El-14Chromatech-Ar-4М1-14Chromatech-Ar-И4	РСК464-28						33 Класс В	
РСК464	19.07. 2021	ОП 15х13 «Декенинк Эфорте» 4М1-18-4М1-20-4М1	РСК464-29		Изоляция воздушного шума транспортного потока, дБА Класс звукоизоляции	ГОСТ 30674-99	Не менее 26 Не ниже Д	ГОСТ 26602.3-2016	35 Класс Б	
		4М1-18Ar-4М1-20Ar-4М1	РСК464-30						35 Класс Б	
		4М1-18-4М1-20-И4	РСК464-31						35 Класс Б	
		4М1-18Ar-4М1-20Ar-И4	РСК464-32						35 Класс Б	
		4El-18-4М1-20-4М1	РСК464-33						35 Класс Б	
		4El-18Ar-4М1-20Ar-4М1	РСК464-34						35 Класс Б	
		4El-18-4М1-20-И4	РСК464-34						35 Класс Б	
		4El-18Ar-4М1-20Ar-И4	РСК464-35						35 Класс Б	

Руководитель подразделения _____ С.С. Приманчук

Испытатель _____ А. А. Бабич

Приложение 1 к протоколу испытаний № РСК464-21 от «27» декабря 20

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Сведения об образцах				Дата Испытания	Измеряемый показатель, ед. изм.	Требования к ИП		Обозначение НД на метод испытания	Результаты испытаний	Примечание
№ регистрации ИЦ	Дата Регистрации	Маркировка заказчика	Маркировка ИЦ			Обозначение НД на Продукцию	Нормативное значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РСК464	19.07. 2021	ОП 15х13 «Декенинк Эфорте» 4М1-18Chromatech-4М1-20Chromatech-4М1	РСК464-36	19.07. 2021-27.12. 2021	Изоляция воздушного шума транспортного потока, дБА Класс звукоизоляции	ГОСТ 30674-99	Не менее 26 Не ниже Д	ГОСТ 26602.3-2016	35 Класс Б	
		4М1-18Chromatech-Ar-4М1-20Chromatech-Ar-4М1	РС465-37						35 Класс Б	
		4М1-18Chromatech-4М1-20Chromatech-И4	РС-465-38						35 Класс Б	
		4М1-18Chromatech-Ar-4М1-20Chromatech-Ar-И4	РСК464-39						35 Класс Б	
		4El-18Chromatech-4М1-20Chromatech-4М1	РСК464-40						35 Класс Б	
		4El-18Chromatech-Ar-4М1-20Chromatech-Ar-4М1	РСК464-41						35 Класс Б	
		4El-18Chromatech-4М1-20Chromatech-И4	РСК464-42						35 Класс Б	
		4El-18Chromatech-Ar-4М1-20Chromatech-Ar-И4	РСК464-43						35 Класс Б	
		4М1-18Chromatech-Ar-И4-20Chromatech-Ar-И4	РСК464-44						35 Класс Б	
РСК464	19.07. 2021	ОП 15х13 «Декенинк Elegant» 4М1-20-4М1-20-4М1	РСК464-45		Изоляция воздушного шума транспортного потока, дБА Класс звукоизоляции	ГОСТ 30674-99	Не менее 26 Не ниже Д	ГОСТ 26602.3-2016	35 Класс Б	
		4М1-20Ar-4М1-20Ar-4М1	РСК464-46						35 Класс Б	
		4М1-20-4М1-20-И4	РСК464-47						35 Класс Б	
		4М1-20Ar-4М1-20Ar-И4	РСК464-48						35 Класс Б	
		4El-20-4М1-20-4М1	РСК464-49						35 Класс Б	
		4El-20Ar-4М1-20Ar-4М1	РСК464-50						35 Класс Б	
		4El-20-4М1-20-И4	РСК464-51						35 Класс Б	
		4El-20Ar-4М1-20Ar-И4	РСК464-52						35 Класс Б	

Руководитель подразделения С.С. Приманчук

Испытатель А. А. Бабич

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Сведения об образцах				Дата Испытания	Измеряемый показатель, ед. изм.	Требования к ИП		Обозначение НД на метод испытания	Результаты испытаний	Примечание
№ регистрации ИЦ	Дата Регистрации	Маркировка заказчика	Маркировка ИЦ			Обозначение НД на Продукцию	Нормативное значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РСК464	19.07.2021	ОП 15х13 «Декенинк Elegant» 4М1-20Chromatech-4М1-20Chromatech-4М1	РСК464-53	19.07.2021-27.12.2021	Изоляция воздушного шума транспортного потока, дБА Класс звукоизоляции	ГОСТ 30674-99	Не менее 26 Не ниже Д	ГОСТ 26602.3-2016	35 Класс Б	
		4М1-20Chromatech-Ar-4М1-20Chromatech-Ar-4М1	РСК464-54						35 Класс Б	
		4М1-20Chromatech-4М1-20Chromatech-И4	РСК464-55						35 Класс Б	
		4М1-20Chromatech-Ar-4М1-20Chromatech-Ar-И4	РСК464-56						35 Класс Б	
		4El-20Chromatech-4М1-20Chromatech-4М1	РСК464-57						35 Класс Б	
		4El-20Chromatech-Ar-4М1-20Chromatech-Ar-4М1	РСК464-58						35 Класс Б	
		4El-20Chromatech-4М1-20Chromatech-И4	РСК464-59						35 Класс Б	
		4El-20Chromatech-Ar-4М1-20Chromatech-Ar-И4	РСК464-60						35 Класс Б	
		4М1-20Chromatech-Ar-И4-20Chromatech-Ar-И4	РСК464-61						35 Класс Б	
РСК464	19.07.2021	ОП 15х13 «Декенинк ФАВОРИТ СПЭЙС» 4М1-15Ar-4М1-15Ar-4М1	РСК464-1	19.07.2021-27.12.2021	Приведенное сопротивление теплопередаче, м^2 °С/Вт (при Fсв/Fо= 0,65)	ГОСТ 30674-99	Согласно СНиП 23-02-2003	ГОСТ 26602.1-99	0,667	Класс Б2
		4El-15Ar-4М1-15Ar-4М1	РСК464-2						0,813	Класс А1
		4El-15-4М1-15-И4	РСК464-3						0,870	Класс А1
		4El-15Ar-4М1-15Ar-И4	РСК464-4						0,932	Класс А1
		4.4.2S-12-4М1-14-4М1	РСК464-5						0,632	Класс В1
		СПД 4М1-15Chromatech-4М1-15Chromatech-4М1	РСК464-6						0,658	Класс Б2
		4М1-15Chromatech-Ar-4М1-15Chromatech-Ar-4М1	РСК464-7						0,684	Класс Б2
		4El-15Chromatech-4М1-15Chromatech-4М1	РСК464-8						0,794	Класс А2
		4El-15Chromatech-Ar-4М1-15Chromatech-Ar-4М1	РСК464-9						0,860	Класс А1
		4El-15Chromatech-4М1-15Chromatech-И4	РСК464-10						0,902	Класс А1
		4El-15Chromatech-Ar-4М1-15Chromatech-Ar-И4	РСК464-11						0,966	Класс А1

Руководитель подразделения _____ С.С. Приманчук

Испытатель _____ А. А. Бабич

Приложение 1 к протоколу испытаний № РСК464-21 от «27» декабря 20

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Сведения об образцах				Дата Испытания	Измеряемый показатель, ед. изм.	Требования к ИП		Обозначение НД на метод испытания	Результаты испытаний	Примечание
№ регистрации ИЦ	Дата Регистрации	Маркировка заказчика	Маркировка ИЦ			Обозначение НД на Продукцию	Нормативное значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РСК464	19.07. 2021	ОП 15х13 «Декенинк Баутек Урбан» 6М1-14-4М1-12-4М1	РСК464-12	19.07. 2021-27.12. 2021	Приведенное сопротивление теплопередаче, м² °С/Вт (при Fсв/Fо= 0,65)	ГОСТ 30674-99	Согласно СНиП 23-02-2003	ГОСТ 26602.1-99	0,606	Класс В1
		3.3.1-14-4М1-12-4М1	РСК464-13						0,609	Класс В1
		4М1-14-4М1-14-4М1	РСК464-14						0,615	Класс В1
		4М1-14Ar-4М1-14Ar-4М1	РСК464-15						0,631	Класс В1
		4М1-14-4М1-14-И4	РСК464-16						0,730	Класс Б1
		4El-14-4М1-14-4М1	РСК464-17						0,737	Класс Б1
		4El-14Ar-4М1-14Ar-4М1	РСК464-18						0,783	Класс А2
		4El-14-4М1-14-И4	РСК464-19						0,814	Класс А1
		4El-14Ar-4М1-14Ar-И4	РСК464-20						0,865	Класс А1
		4М1-14Chromatech-4М1-14Chromatech-4М1	РСК464-21						0,631	Класс В1
		4М1-14Chromatech-Ar-4М1-14Chromatech-Ar-4М1	РСК464-22						0,647	Класс В1
		4М1-14Chromatech-4М1-14Chromatech-И4	РСК464-23						0,757	Класс А2
		4М1-14Chromatech-Ar-4М1-14Chromatech-Ar-И4	РС465-24						0,808	Класс А1
		4El-14Chromatech-4М1-14Chromatech-4М1	РСК464-25						0,763	Класс А2
		4El-14Chromatech-Ar-4М1-14Chromatech-Ar-4М1	РСК464-26						0,814	Класс А1
		4El-14Chromatech-4М1-14Chromatech-И4	РСК464-27						0,843	Класс А1
		4El-14Chromatech-Ar-4М1-14Chromatech-Ar-И4	РСК464-28						0,896	Класс А1

Руководитель подразделения _____ С.С. Приманчук

Испытатель _____ А. А. Бабич

Приложение 1 к протоколу испытаний № РСК464-21 от «27» декабря 20

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Сведения об образцах				Дата Испытания	Измеряемый показатель, ед. изм.	Требования к ИП		Обозначение НД на метод испытания	Результаты испытаний	Примечание
№ регистрации ИЦ	Дата Регистрации	Маркировка заказчика	Маркировка ИЦ			Обозначение НД на Продукцию	Нормативное значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РСК464	19.07. 2021	ОП 15х13 «Декенинк Эфорте» 4М1-18-4М1-20-4М1	РСК464-29	19.07. 2021-27.12. 2021	Приведенное сопротивление теплопередаче, м² °С/Вт (при Fсв/Fо= 0,65)	ГОСТ 30674-99	Согласно СНиП 23-02-2003	ГОСТ 26602.1-99	0,674	Класс Б2
		4М1-18Ar-4М1-20Ar-4М1	РСК464-30						0,694	Класс Б2
		4М1-18-4М1-20-И4	РСК464-31						0,820	Класс А1
		4М1-18Ar-4М1-20Ar-И4	РСК464-32						0,885	Класс А1
		4El-18-4М1-20-4М1	РСК464-33						0,829	Класс А1
		4El-18Ar-4М1-20Ar-4М1	РСК464-34						0,893	Класс А1
		4El-18-4М1-20-И4	РСК464-34						0,961	Класс А1
		4El-18Ar-4М1-20Ar-И4	РСК464-35						1,037	Класс А1
		4М1-18Chromatech-4М1-20Chromatech-4М1	РСК464-36						0,693	Класс Б2
		4М1-18Chromatech-Ar-4М1-20Chromatech-Ar-4М1	РС465-37						0,713	Класс Б1
		4М1-18Chromatech-4М1-20Chromatech-И4	РС-465-38						0,853	Класс А1
		4М1-18Chromatech-Ar-4М1-20Chromatech-Ar-И4	РСК464-39						0,924	Класс А1
		4El-18Chromatech-4М1-20Chromatech-4М1	РСК464-40						0,861	Класс А1
		4El-18Chromatech-Ar-4М1-20Chromatech-Ar-4М1	РСК464-41						0,931	Класс А1
		4El-18Chromatech-4М1-20Chromatech-И4	РСК464-42						1,003	Класс А1
		4El-18Chromatech-Ar-4М1-20Chromatech-Ar-И4	РСК464-43						1,076	Класс А1
		4М1-18Chromatech-Ar-И4-20Chromatech-Ar-И4	РСК464-44						1,069	Класс А1

Руководитель подразделения _____ С.С. Приманчук

Испытатель _____ А. А. Бабич

Приложение 1 к протоколу испытаний № РСК464-21 от «27» декабря 2021 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Сведения об образцах				Дата Испытания	Измеряемый показатель, ед. изм.	Требования к ИП		Обозначение НД на метод испытания	Результаты испытаний	Примечание
№ регистрации ИЦ	Дата Регистрации	Маркировка заказчика	Маркировка ИЦ			Обозначение НД на Продукцию	Нормативное значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РСК464	19.07. 2021	ОП 15х13 «Декенинк Elegant» 4М1-20-4М1-20-4М1	РСК464-45	19.07. 2021-27.12. 2021	Приведенное сопротивление теплопередаче, м^2 °С/Вт (при Fсв/Fо= 0,65)	ГОСТ 30674-99	Согласно СНиП 23-02-2003	ГОСТ 26602.1-99	0,670	Класс Б2
		4М1-20Ar-4М1-20Ar-4М1	РСК464-46						0,689	Класс Б2
		4М1-20-4М1-20-И4	РСК464-47						0,820	Класс А1
		4М1-20Ar-4М1-20Ar-И4	РСК464-48						0,883	Класс А1
		4El-20-4М1-20-4М1	РСК464-49						0,829	Класс А1
		4El-20Ar-4М1-20Ar-4М1	РСК464-50						0,891	Класс А1
		4El-20-4М1-20-И4	РСК464-51						0,956	Класс А1
		4El-20Ar-4М1-20Ar-И4	РСК464-52						1,029	Класс А1
		4М1-20Chromatech-4М1-20Chromatech-4М1	РСК464-53						0,700	Класс Б1
		4М1-20Chromatech-Ar-4М1-20Chromatech-Ar-4М1	РСК464-54						0,707	Класс Б1
		4М1-20Chromatech-4М1-20Chromatech-И4	РСК464-55						0,853	Класс А1
		4М1-20Chromatech-Ar-4М1-20Chromatech-Ar-И4	РСК464-56						0,921	Класс А1
		4El-20Chromatech-4М1-20Chromatech-4М1	РСК464-57						0,860	Класс А1
		4El-20Chromatech-Ar-4М1-20Chromatech-Ar-4М1	РСК464-58						0,928	Класс А1
		4El-20Chromatech-4М1-20Chromatech-И4	РСК464-59						0,997	Класс А1
		4El-20Chromatech-Ar-4М1-20Chromatech-Ar-И4	РСК464-60						1,066	Класс А1
		4М1-20Chromatech-Ar-И4-20Chromatech-Ar-И4	РСК464-61						1,060	Класс А1

Руководитель подразделения _____ С.С. Приманчук

Испытатель _____ А. А. Бабич

Приложение 1 к протоколу испытаний № РСК464-21 от «27» декабря 20

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Сведения об образцах				Дата Испытания	Измеряемый показатель, ед. изм.	Требования к ИП		Обозначение НД на метод испытания	Результаты испытаний	Примечание
№ регистрации ИЦ	Дата Регистрации	Маркировка заказчика	Маркировка ИЦ			Обозначение НД на Продукцию	Нормативное значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РСК464	19.07. 2021	ОП 15х13 «Декенинк ФАВОРИТ СПЭЙС» 4М1-15Ar-4М1-15Ar-4М1	РСК464-1	19.07. 2021- 27.12. 2021	Общий коэффициент светопропускания	ГОСТ 30674-99	0,35-0,6	ГОСТ 26602.4-2012	0,48	Класс Б
		4.4.2S-12-4М1-14-4М1	РСК464-5						0,47	Класс Б
		СПД 4М1-15Chromatech-4М1-15Chromatech-4М1	РСК464-6						0,48	Класс Б
		4М1-15Chromatech-Ar-4М1-15Chromatech-Ar-4М1	РСК464-7						0,48	Класс Б
РСК464	19.07. 2021	ОП 15х13 «Декенинк Баутек Урбан» 6М1-14-4М1-12-4М1	РСК464-12		Общий коэффициент светопропускания	ГОСТ 30674-99	0,35-0,6	ГОСТ 26602.4-2012	0,47	Класс Б
		3.3.1-14-4М1-12-4М1	РСК464-13						0,47	Класс Б
		4М1-14-4М1-14-4М1	РСК464-14						0,48	Класс Б
		4М1-14Ar-4М1-14Ar-4М1	РСК464-15						0,48	Класс Б
		4М1-14-4М1-14-И4	РСК464-16						0,43	Класс В
		4М1-14Chromatech-4М1-14Chromatech-4М1	РСК464-21						0,48	Класс Б
		4М1-14Chromatech-Ar-4М1-14Chromatech-Ar-4М1	РСК464-22						0,48	Класс Б
		4М1-14Chromatech-4М1-14Chromatech-И4	РСК464-23						0,43	Класс В
		4М1-14Chromatech-Ar-4М1-14Chromatech-Ar-И4	РС465-24						0,43	Класс В

Руководитель подразделения _____ С.С. Приманчук

Испытатель _____ А. А. Бабич

Штамп лаборатории

Приложение 1 к протоколу испытаний № РСК464-21 от «27» декабря 2021 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Сведения об образцах				Дата Испытания	Измеряемый показатель, ед. изм.	Требования к ИП		Обозначение НД на метод испытания	Результаты испытаний	Примечание
№ регистрации ИЦ	Дата Регистрации	Маркировка заказчика	Маркировка ИЦ			Обозначение НД на Продукцию	Нормативное значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РСК464	19.07. 2021	ОП 15х13 «Декенинк Эфорте» 4М1-18-4М1-20-4М1	РСК464-29	19.07. 2021-27.12. 2021	Общий коэффициент свето-пропускания	ГОСТ 30674-99	0,35-0,6	ГОСТ 26602.4-2012	0,47	Класс Б
		4М1-18Ar-4М1-20Ar-4М1	РСК464-30						0,47	Класс Б
		4М1-18-4М1-20-И4	РСК464-31						0,43	Класс В
		4М1-18Ar-4М1-20Ar-И4	РСК464-32						0,43	Класс В
		4М1-18Chromatech-4М1-20Chromatech-4М1	РСК464-36						0,47	Класс Б
		4М1-18Chromatech-Ar-4М1-20Chromatech-Ar-4М1	РС465-37						0,47	Класс Б
		4М1-18Chromatech-4М1-20Chromatech-И4	РС-465-38						0,43	Класс В
		4М1-18Chromatech-Ar-4М1-20Chromatech-Ar-И4	РСК464-39						0,43	Класс В
		4М1-18Chromatech-Ar-И4-20Chromatech-Ar-И4	РСК464-44						0,38	Класс Г
РСК464	19.07. 2021	ОП 15х13 «Декенинк Elegant» 4М1-20-4М1-20-4М1	РСК464-45	19.07. 2021-27.12. 2021	Общий коэффициент свето-пропускания	ГОСТ 30674-99	0,35-0,6	ГОСТ 26602.4-2012	0,47	Класс Б
		4М1-20Ar-4М1-20Ar-4М1	РСК464-46						0,47	Класс Б
		4М1-20-4М1-20-И4	РСК464-47						0,43	Класс В
		4М1-20Ar-4М1-20Ar-И4	РСК464-48						0,43	Класс В
		4М1-20Chromatech-4М1-20Chromatech-4М1	РСК464-53						0,47	Класс Б
		4М1-20Chromatech-Ar-4М1-20Chromatech-Ar-4М1	РСК464-54						0,47	Класс Б
		4М1-20Chromatech-4М1-20Chromatech-И4	РСК464-55						0,43	Класс В
		4М1-20Chromatech-Ar-4М1-20Chromatech-Ar-И4	РСК464-56						0,43	Класс В
		4М1-20Chromatech-Ar-И4-20Chromatech-Ar-И4	РСК464-61						0,38	Класс Г

Руководитель подразделения _____ С.С. Приманчук

Испытатель _____ А. А. Бабич